


金メッキ液SR照射結果@あいちSR

2013.12.13
岡田@NUSR



実験条件:

- ・あいちSR BL8S1 E/ Δ E=2000
- ・設定X線エネルギー 12keV
@300mA トップアップ°運転
- ・照射雰囲気: 大気中
- ・照射後、水洗30秒


膜形成有り



2時間照射(マスク無し)



180 μ m厚SUSマスク装着



3時間照射